

ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپیلین و سنگدانه‌های بازیافتی در مقاومت مکانیکی بتن

صادق قاسمی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

جلیل شفائی* (استادیار)

میثم جلالی (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان

مهندسی عمران شریف، پاییز ۱۴۰۱ (دوره‌ی ۲ - ۳۸، شماره‌ی ۳/۲، ص. ۳۳-۲۱)، پژوهشی

در سال‌های اخیر، نوع جدیدی از بتن مسلح با الیاف متشکل از چند نوع الیاف مختلف که به بتن مسلح به الیاف هیبریدی شهرت گرفته، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف نوشتار حاضر، بررسی تأثیر نسبت جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی در مشخصات مکانیکی بتن مسلح به الیاف هیبریدی (الیاف فولادی و پلی‌پروپیلین) بوده است. به همین منظور، بر روی بتن‌های مسلح به الیاف هیبریدی با نسبت‌های حجمی $0/5$ ، $0/1$ و درصد الیاف فولادی $0/4$ و $0/5$ درصد الیاف پلی‌پروپیلین و نسبت جایگزینی $0/25$ و $0/50$ درصد سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی، آزمایش‌های مقاومت فشاری، کشش برزیلی و خمشی توسط آزمون‌های خمش چهار نقطه‌یی انجام شده است. نتایج نشان داده‌اند که افزایش نسبت جایگزینی سنگدانه‌ی بازیافتی منجر به کاهش مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی شده است. در صورت افزودن الیاف پلی‌پروپیلین و فولادی به بتن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی، مقاومت‌های فشاری، کششی و خمشی بتن افزایش پیدا کرده است که الیاف فولادی در مقایسه با الیاف پلی‌پروپیلین کارایی بیشتری در بهبود مقاومت‌های کششی و خمشی بتن داشته است. ترکیب الیاف پلی‌پروپیلین با الیاف فولادی موجب افزایش میزان جذب انرژی و افزایش طاق‌ت خمشی بتن حاوی سنگدانه‌ی بازیافتی شده است. همچنین بتن مسلح به الیاف هیبریدی بعد از شکسته شدن از هم گسیخته نشده و الیاف هیبریدی در حفظ پیوستگی بتن نقش مهمی داشته است.

واژگان کلیدی: بتن بازیافتی، سنگدانه‌ی بازیافتی، بتن حاوی الیاف هیبریدی، الیاف فولادی، الیاف پلی‌پروپیلین.

sadeghghasemi7474@gmail.com
jshafaei@shahroodut.ac.ir
mjalali@shahroodut.ac.ir

۱. مقدمه

مکان‌های انبار، تولید گرد و غبار، آلودگی محیط‌زیست و چشم‌اندازهای ناخوشایند را ایجاد می‌کند.^[۱]


ساخت و ساز منجر به تولید 30% از گازهای دی‌اکسیدکربن جهان و استفاده از 50% منابع طبیعی می‌شود. از سوی دیگر، ساخت و ساز در تولید زباله، نقش قابل توجهی دارد. برای مثال، میزان تولید زباله‌ی ساخت و ساز در اتحادیه‌ی اروپا تقریباً 25 الی 30 درصد از کل زباله‌های شهری است. همچنین اتحادیه‌ی اروپا، سالانه 461 میلیون تن ضایعات ساختمانی تولید می‌کند که حدود 60 الی 70 درصد از ضایعات مذکور، متعلق به ضایعات بتنی است.^[۲] حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می‌توانست بازیافت شود، دیگر معادن شن و ماسه به سرعت رو به کاهش نمی‌رود و به حفظ محیط‌زیست کمک شایانی می‌شود. امکان‌سنجی استفاده‌ی

بتن، مخلوطی از سنگدانه‌های طبیعی، ماسه، سیمان، آب و مواد افزودنی است که با توجه به مزایایی همچون: شکل‌پذیری، دسترسی آسان، مقاومت در برابر حریق، و مقاومت فشاری بالا به‌عنوان دومین ماده‌ی پر مصرف دنیا بعد از آب شناخته می‌شود.^[۱] افزایش مصرف بتن در ساخت و ساز، منجر به افزایش استفاده از ذخایر معادن طبیعی سنگدانه‌ها می‌شود. از طرفی، عواملی همچون: جنگ، سیل، زلزله و تغییر کاربری ساختمان‌های منجر به تولید بتن ضایعاتی می‌شود. جمع‌آوری و انبار حجم زیاد بتن‌های ضایعاتی پس از جنگ و زلزله، مشکلاتی از قبیل: کمبود

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۱۴۰۰/۱۲/۴، اصلاحیه ۱۴۰۰/۳/۳۱، پذیرش ۱۴۰۱/۶/۱۴.

DOI:10.24200/J30.2022.56347.3074



شکل ۱. نمایش ریزساختار بتن حاوی سنگدانه‌ی باز یافتی.^[۹]

سطحی ۳) است.^[۹] نقص بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی در اتصال ضعیف فیزیکی و شیمیایی بین سنگدانه‌های طبیعی و خمیر سیمان قدیمی (ناحیه‌ی انتقال سطحی ۲) است. که باعث کاهش خواص مکانیکی و دوام می‌شود.^[۹] علاوه بر این، ملات متصل نیز بخش ضعیف در بتن حاوی سنگدانه‌ی باز یافتی است. وجود ملات متصل باعث افزایش تخلخل بتن حاوی سنگدانه‌ی باز یافتی نسبت به بتن حاوی سنگدانه‌ی طبیعی^۵ می‌شود.^[۹]

با توجه به اهمیت مسئله‌ی محیط‌زیست و هزینه‌ی ساخت بتن، می‌توان با جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌های طبیعی به دو هدف مورد نظر رسید. اما جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌های طبیعی باعث کاهش خواص مکانیکی بتن می‌شود. برای جبران کاهش خواص مکانیکی بتن ناشی از جایگزینی سنگدانه‌ها از افزودن ترکیب الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن استفاده شده است. الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن، پرمصرف‌ترین الیاف مورد استفاده در بتن محسوب می‌شوند که به منظور کنترل ترک‌های به وجود آمده به واسطه‌ی تغییرات حجمی ناشی از افت بتن و نیز جهت بهبود مشخصات مکانیکی بتن اعم از مقاومت‌های کششی و خمشی و ... استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر، سعی بر آن است گامی هر چند کوچک در راستای حفظ منابع مالی و محیط‌زیست برداشته شود.

۲. روش انجام پژوهش

در پژوهش حاضر، به ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن و سنگدانه‌های باز یافتی در مشخصات مکانیکی بتن پرداخته شده است. بنابراین، ابتدا سنگدانه‌های باز یافتی از خرد کردن و سرنده کردن بتن مادر با مقاومت ۳۵ تا ۴۵ مگاپاسکال با بیشینه‌ی سایز ۱۲/۵ میلی‌متر تولید شده‌اند. سپس آزمایش‌هایی برای تعیین خواص مکانیکی سنگدانه‌های باز یافتی و مقایسه‌ی آن‌ها با سنگدانه‌های طبیعی صورت گرفته است. سه نسبت جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌های طبیعی (۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد وزنی) همراه سه مقدار مختلف حجم الیاف فولادی (۰/۵، ۱ و ۲ درصد) و دو مقدار مختلف حجم الیاف پلی‌پروپیلن (۰/۵ و ۰/۴ درصد) برای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی پژوهش حاضر استفاده شده است. در مجموع، بر روی ۱۲ نمونه‌ی طرح اختلاط در سن ۲۸ روزه، آزمایش‌های مقاومت فشاری، کشش برزیلی و خمشی چهار نقطه‌یی صورت گرفته است. در ادامه، مصالح مصرفی در پژوهش حاضر، طرح اختلاط نمونه‌ها، شرایط ساخت و عمل‌آوری نمونه‌های بتنی و تفسیر نتایج آزمایش‌ها تشریح شده است.

مجدد از ضایعات بتنی، اولین بار توسط خلف و همکارانش (۲۰۰۷)، بعد از جنگ جهانی دوم انجام گرفت و بعد از آن به دلیل نیاز دنیا به بتن مقرون به صرفه، بررسی امکان استفاده‌ی مجدد از بتن‌های ضایعاتی در کشورهای مختلف گسترش یافت.^[۱] طوقا والد احمد و همکارانش (۲۰۲۰)، در مطالعه‌ی تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن بر بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی و میکروسلیس، سنگدانه‌های باز یافتی با نسبت ۰/۰٪، ۵۰٪، ۱۰۰٪ جایگزین سنگدانه‌ی طبیعی در بتن شده است. تأثیر افزودن پلی‌پروپیلن به بتن را بررسی کردند و دریافتند که افزودن ۰ تا ۰/۶۰ درصد الیاف پلی‌پروپیلن به بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی باعث افزایش مقاومت مکانیکی می‌شود و افزودن بیشتر از ۰/۶۰٪ الیاف پلی‌پروپیلن باعث کاهش مقاومت فشاری می‌شود.^[۵]

حسن جلیلان‌فر و همکارانش (۲۰۱۶)، در بررسی تأثیر الیاف فولادی بر بتن حاوی سنگدانه‌ی باز یافتی، نتایج آزمایش‌های بتن با نسبت جایگزینی ۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی و افزودن ۰/۰٪، ۵/۰٪، ۱۰/۵٪ و ۱/۵ درصد الیاف فولادی را ارائه کرده‌اند. افزودن ۰/۰٪ تا ۱ درصد الیاف فولادی به بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی باعث افزایش مقاومت مکانیکی و افزودن بیشتر از ۱/۰٪ الیاف فولادی باعث کاهش مقاومت فشاری شده است. همچنین با افزایش درصد جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی به دلیل افزایش خلل و فرج، مقاومت فشاری بتن کاهش یافته است.^[۶]


اندرو و مایرن (۲۰۱۴)، در بررسی تأثیر نسبت جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی در بتن با کارایی بالا، بتن مذکور را با استفاده از جایگزینی ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌ی طبیعی تولید کردند. ایشان از سه نوع سنگدانه‌ی باز یافتی که از خرد کردن بتن مادر با مقاومت فشاری ۱۰۰، ۶۰ و ۴۰ مگاپاسکال به دست آمده بودند، استفاده و خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و دوام بتن‌های باز یافتی و بتن با کارایی بالا را بررسی کردند. نتایج نشان داد که با توجه به خصوصیات مکانیکی، در صورت تولید سنگدانه‌های باز یافتی از بتن مادر با کمینه‌ی مقاومت فشاری ۶۰ مگاپاسکال می‌توان از ۱۰٪ جایگزینی سنگدانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌های طبیعی را در تولید بتن با کارایی بالا استفاده کرد. هنگامی که خواص دوام در نظر گرفته می‌شود، می‌توان بیشینه‌ی ۵۰٪ سنگدانه‌ی باز یافتی با سنگدانه‌ی طبیعی را در تولید بتن با کارایی بالا جایگزین کرد.^[۷]

نتایج مطالعات کوتالمیس آکشا و همکارانش (۲۰۱۵)، نشان می‌دهد که تأثیر اضافه کردن الیاف پلی‌پروپیلن در بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی در مقاومت فشاری نسبت به مقاومت کششی و خمشی بتن کمتر است. اضافه کردن الیاف پلی‌پروپیلن به بتن حاوی سنگدانه‌ی باز یافتی باعث کاهش کارایی و امکان قالب‌ریزی بتن می‌شود.^[۸] سنگدانه‌های باز یافتی را می‌توان از جمع‌آوری و خرد کردن بتن‌های قدیمی در اندازه‌های مختلف تولید کرد. بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی (RAC)^۱ از جایگزینی کامل یا نسبی سنگدانه‌های باز یافتی^۲ (RCA) با سنگدانه‌ی طبیعی (NA)^۳ در بتن تولید می‌شود. سنگدانه‌ی باز یافتی از دو بخش سنگدانه‌ی طبیعی و ملات متصل تشکیل شده است. مطابق شکل ۱، بتن حاوی سنگدانه‌های باز یافتی دارای ۳ ناحیه‌ی انتقال سطحی (ITZ)^۴ به این شرح است:

الف) ناحیه‌ی انتقال سطحی بین سنگدانه‌های طبیعی و خمیر سیمان جدید (ناحیه‌ی انتقال سطحی ۱)؛

ب) ناحیه‌ی انتقال سطحی بین سنگدانه‌ی طبیعی و خمیر سیمان قدیمی (ناحیه‌ی انتقال سطحی ۲)؛

ج) ناحیه‌ی انتقال سطحی بین خمیرهای سیمانی جدید و قدیمی (ناحیه‌ی انتقال



شکل ۲. منحنی دانه بندی سنگدانه های طبیعی و بازیافتی. [۱۰]


جدول ۳. مشخصات فیزیکی و مکانیکی الیاف های مصرفی.

| جنس الیاف | فولادی | پلی پروپیلن |
|-------------------------|------------|-------------|
| نوع الیاف | دو سر قلاب | ساده |
| طول (mm) | ۳۵ | ۱/۸ |
| قطر (mm) | ۰/۸ | ۰/۲ |
| نسبت طول به قطر * (L/D) | ۶۲/۵ | ۹۰ |
| چگالی (Kg/cm) | ۷/۸۵ | ۰/۹۱ |
| تنش تسلیم (MPa) | ۲۱۰۰ | ۲۰ |
| مدول کشسانی (MPa) | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۰ |

*Length/Diameter



شکل ۳. شماتیک الیاف فولادی.



در شکل های ۳ و ۴ به ترتیب، شماتیک الیاف های فولادی و پلی پروپیلن مصرفی مشاهده می شود.

۴. طرح اختلاط

در پروژه ای آزمایشگاهی حاضر، طرح اختلاط نمونه های بتنی براساس طرح ملی بتن ایران به روش وزنی و برای سنگدانه های طبیعی محاسبه شده است. برای جایگزینی سنگدانه ها از نسبت وزنی و برای افزودن الیاف به نمونه ها، از نسبت حجمی استفاده شده است. در جدول ۴، جزئیات طرح اختلاط بتن شاهد ارائه شده است. با توجه به اینکه سنگدانه های مصرفی در پروژه حاضر در هنگام اختلاط در سطح رطوبت کارگاهی بوده و در وضعیت اشباع با سطح خشک قرار نداشته اند و همچنین

جدول ۱. مشخصات شیمیایی سیمان مصرفی.

| SiO ₂ | MgO | CaO | Al ₂ O ₃ | Fe ₂ O ₃ | Sor |
|------------------|-------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| ٪۲۱/۱۱ | ٪۱/۳۷ | ٪۶۳/۶۳ | ٪۱۴/۴۸ | ٪۳/۹۱ | ٪۲/۵۸ |

جدول ۲. مشخصات فیزیکی سیمان مصرفی.

| چگالی (g/cm ³) | سطح مخصوص (cm ² /g) | مقاومت فشاری (MPa) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ۳/۱ | ۳۱۵۵ | ۴۳۵ |

۳. مصالح مصرفی

مصالح مصرفی در پژوهش حاضر: آب، سیمان، سنگدانه ها، الیاف های فولادی و پلی پروپیلن بوده است. ویژگی مصالح مصرفی به این شرح بوده است:

۱.۳. آب

آب استفاده شده در طرح اختلاط بتن، آب شرب شهرستان شاهرود بوده است. همچنین آب مصرفی جهت عمل آوری نمونه های بتنی، آب بدون طاق با مقدار ۴۰ گرم آهک در هر مترمکعب بوده است.

۲.۳. سیمان

سیمان مصرفی در پژوهش حاضر، سیمان تیپ II (اصلاح شده) شاهرود است که مشخصات شیمیایی و فیزیکی آن به ترتیب در جدول های ۱ و ۲ ارائه شده است.

۳.۳. سنگدانه ها

در پژوهش حاضر از دو نوع سنگدانه های طبیعی و بازیافتی استفاده شده است. سنگدانه های طبیعی (NA) مصرفی در پروژه حاضر از معادن سنگ شاهرود تهیه شده است. ماسه مصرفی از نوع ماسه رودخانه ای (۴/۷۵-۰ میلی متر) و شن مصرفی از نوع شن طبیعی با بیشینه سایز ۱۲/۵ میلی متر بوده است. همچنین مدول نرمی ماسه مصرفی ۳/۹ بوده است. سنگدانه های بازیافتی (RCA)، از خرد کردن و سرند کردن بتن مادر با مقاومت ۳۵ تا ۴۵ مگاپاسکال و نمونه های مکعبی و استوانه ای به ترتیب با ابعاد ۱۵×۱۵×۱۵ و ۳۰×۱۵ سانتی متری تولید شده است. نمونه های بتنی مادر، ابتدا توسط چکش به بیشینه ی بعد ۷ سانتی متر شکسته، سپس توسط ماشین سنگ شکن فکی خرد و در آخر توسط دستگاه شیکر لرزاننده الک شده اند. در شکل ۲، منحنی دانه بندی سنگدانه های بازیافتی و طبیعی مصرفی مشاهده می شود که مطابق آن، درصد عبوری سنگدانه های بازیافتی کمتر از سنگدانه های طبیعی بوده است؛ که نشان می دهد بافت سنگدانه های بازیافتی، نسبت به سنگدانه های طبیعی خشن تر بوده و همچنین منحنی دانه بندی سنگدانه های بازیافتی در خارج از محدوده استاندارد ASTM C۳۳/C۳۳M قرار گرفته است. [۱۰] لازم به ذکر است شکل ۲، نشان دهنده منحنی دانه بندی سنگدانه های بازیافتی بعد از خرد و سرند کردن است و منحنی دانه بندی سنگدانه های بازیافتی استفاده شده در پژوهش حاضر مطابق دانه بندی سنگدانه های طبیعی اصلاح شده است.

۴.۳. الیاف

در پژوهش حاضر از دو نوع الیاف (ماکرو فولادی و میکرو پلی پروپیلن) استفاده شده است، که مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن ها در جدول ۳ ارائه شده است. همچنین

جدول ۴. طرح اختلاط بتن شاهد.

| نمونه | آب (Kg) | سیمان (Kg) | W/C | درشت دانه (Kg) | | ریزدانه (Kg) | |
|-------|---------|------------|------|----------------|----------|--------------|----------|
| | | | | طبیعی | بازیافتی | طبیعی | بازیافتی |
| R۰ | ۱۸۵ | ۴۰۰ | ۰/۴۳ | ۵۳۰ | ۰/۰ | ۷۹۴ | ۰/۰ |
| R۲۵ | ۱۸۹ | ۴۰۰ | ۰/۴۳ | ۳۹۷ | ۱۳۳ | ۷۹۴ | ۰/۰ |
| R۵۰ | ۱۹۳ | ۴۰۰ | ۰/۴۳ | ۲۶۵ | ۲۶۵ | ۷۹۴ | ۰/۰ |



شکل ۵. وسایل استفاده شده برای ساخت نمونه‌ها.



شکل ۴. شماتیک الیاف پلی پروپیلن.


خشک شده‌اند، تا از عاری بودن آن‌ها از گرد و غبار اطمینان حاصل شود. به مدت ۲ دقیقه، سنگدانه‌های ریز و درشت در میکسر مخلوط شده‌اند. سپس سیمان به مخلوط سنگدانه اضافه و به مدت دو دقیقه مخلوط شده است. آب به آرامی به مخلوط اضافه شده است، تا از کلوخه شدن آن جلوگیری شود. بعد از اضافه کردن کل آب به مخلوط، عمل اختلاط به مدت ۳ دقیقه درون میکسر انجام شده است. سپس الیاف‌ها، به صورت پراکنده و به آرامی به مخلوط اضافه و به مدت ۵ دقیقه درون میکسر مخلوط شده‌اند. بعد از مخلوط کردن مصالح در میکسر، مصالح از میکسر خارج شده، در سطلی ریخته، و درون سطل بتن با بیلچه مخلوط شده‌اند، تا از یکنواخت پخش شدن مصالح اطمینان حاصل شود.

برای هر آزمایش، سه نمونه‌ی آزمایشی ساخت شده و نتایج ارائه شده در بخش بعدی، حاصل میانگین سه نمونه‌ی آزمایشی است. برای ساخت نمونه‌های فشاری و کششی از قالب‌های استوانه‌ی ۲۰۰×۱۰۰ میلی‌متری، همچنین برای ساخت نمونه‌های خمشی از منشورهایی به طول ۳۵۰ میلی‌متر و مقطع ۱۰۰×۱۰۰ میلی‌متر استفاده شده است. ابتدا وجه‌های داخلی قالب‌های استوانه‌ی و منشوری با روغن قالب، روغن‌کاری شده است. سپس قالب در دو لایه، بتن‌ریزی و هر لایه با تخمات، ۲۵ ضربه کوبیده شده است. در هر لایه، دو ضربه با چکش لاستیکی به هر وجه بیرونی بدنه‌ی قالب زده شد، تا حباب هوای موجود در بتن خارج شود. بعد از اتمام عملیات تراکم و قالب‌ریزی، سطح قالب‌ها با گونی مرطوب جهت جلوگیری از تبخیر آب نمونه‌ها پوشانده شد. نمونه‌های بتنی بعد از ۲۴ ساعت از قالب خارج شدند و به مدت ۲۸ روز در حوضچه‌ی عمل‌آوری آب قرار گرفتند. همچنین نمونه‌های بتنی پس از خارج شدن از حوضچه‌ی عمل‌آوری، به مدت ۱ ساعت از هوای آزاد قرار گرفتند و سپس آزمایش شدند. برای گپ‌یابی^۶ سطح ناصاف نمونه‌ها در آزمایش فشاری از گچ در ترکیب خمیر سیمان در یک لایه‌ی نازک (ضخامت ۱ الی ۲ سانتی‌متر) استفاده شده است. لازم به ذکر است گچ فقط برای تنظیم زمان گیرش خمیر سیمان استفاده شده و همچنین نتایج گپ‌یابی^۶ ترکیب خمیر سیمان و گچ با گپ‌یابی^۶ مقایسه شده است، که نتایج مشابهی به دست آمده است.

سنگدانه‌های بازیافتی درصد جذب آب بیشتر (۴/۴۵٪) جذب آب سنگدانه‌های بازیافتی و (۰/۹۵٪ جذب آب سنگدانه‌های طبیعی) و درصد رطوبت کارگاهی کمتری (۰/۰۰٪ رطوبت سنگدانه‌های بازیافتی و ۰/۹۵٪ رطوبت سنگدانه‌های طبیعی) نسبت به سنگدانه‌های طبیعی داشته‌اند؛ بنابراین، جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی موجب کاهش کارایی بتن می‌شود. برای رفع مشکل اشاره شده و همچنین اشباع با سطح خشک قرار دادن سنگدانه‌های بازیافتی در نمونه‌های بتنی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های بازیافتی، مقدار آب آزاد بتن اصلاح شده است که به ترتیب ۴ و ۸ کیلوگرم آب در مترمکعب به آب آزاد بتن شاهد جهت اشباع کردن سنگدانه‌های بازیافتی و جلوگیری از کاهش کارایی بتن اضافه شده است. نماد طرح اختلاط بتن حاوی درشت‌دانه‌ی بازیافتی مسلح به الیاف هیبریدی به صورت (عدد S - عدد P - عدد R) است. عدد R، نشان‌دهنده‌ی درصد وزنی جایگزینی درشت‌دانه‌ی بازیافتی با سنگدانه‌ی طبیعی، عدد P نشان‌دهنده‌ی درصد حجمی الیاف پلی‌پروپیلن و عدد S نشان‌دهنده‌ی درصد حجمی الیاف فولادی است. به عنوان مثال، R۲۵ - P۴ - S۵ نشان‌دهنده‌ی نمونه‌ی بتنی حاوی ۲۵٪ درشت‌دانه‌ی بازیافتی با ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن و ۵٪ الیاف فولادی است. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر، جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی فقط در محدوده‌ی درشت‌دانه‌ها انجام شده است. به عنوان مثال، بتن با نسبت جایگزینی ۲۵٪ سنگدانه‌ی بازیافتی به این معناست که: بتن حاوی ۱۰۰٪ ریزدانه‌ی طبیعی، ۷۵٪ درشت‌دانه‌ی طبیعی و ۲۵٪ درشت‌دانه‌ی بازیافتی است.

۵. شرایط ساخت و عمل‌آوری نمونه‌های بتنی

در برنامه‌ی آزمایشگاهی ذکر شده، ساخت و عمل‌آوری نمونه‌ها مطابق با استاندارد ملی ایران شماره‌ی ۵۸۱ انجام شده است. برای ساخت نمونه‌های بتنی، ابتدا مصالح مصرفی توزین و مطابق شکل ۵، وسایل ساخت و عمل‌آوری فراهم شده است. سپس وسایل، اعم از: میکسر، بیلچه، تخمات، سطل و ... شسته و در معرض هوا



جدول ۵. درصد جذب آب و وزن مخصوص سنگدانه‌ها.

| شرح | طبیعی | | شن بازیافتی |
|--|---------|---------|-------------|
| | ماسه | شن | |
| جرم مصالح خشک در هوا (Kg) | ۱/۱۱ | ۵/۲۱ | ۴/۵۱ |
| چگالی توده‌ی مصالح خشک (Kg/m ^۳) | ۱۶۸۱/۱۱ | ۱۵۶۴/۳۷ | ۱۳۳۸/۹۸ |
| چگالی توده‌ی مصالح اشباع با سطح خشک (Kg/m ^۳) | ۱۷۹۴/۷۵ | ۱۵۶۱/۰۶ | ۱۴۰۰ |
| درصد جذب آب | ۶/۷۶ | ۰/۹۵ | ۴/۴۵ |

جدول ۶. درصد رطوبت سنگدانه‌ها.

| سنگدانه | وزن خالص (Kg) | | درصد رطوبت |
|-------------|---------------|-------|------------|
| | مرطوب | خشک | |
| ماسه طبیعی | ۲/۰۹۷ | ۱/۹۸۱ | ۵/۸۵ |
| شن طبیعی | ۴/۱۹۴ | ۴/۱۶۸ | ۰/۶۲ |
| شن بازیافتی | ۴/۱۰۰ | ۴/۱۰۰ | ۰/۰ |



شکل ۷. درشت دانه‌ها پس از آزمایش لس آنجلس.

۶. تفسیر نتایج آزمایش

در بخش کنونی، به بررسی نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی سنگدانه‌ها و نمونه‌های بتنی پرداخته شده است.

۱.۶. تفسیر نتایج آزمایش سنگدانه‌ها

۱.۱.۶. نتایج آزمایش جذب آب و چگالی سنگدانه‌ها

مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C۲۹/C۲۹M، درصد جذب آب و وزن مخصوص سنگدانه‌های مصرفی اندازه‌گیری شده است.^[۱۱] نتایج آزمایش درصد جذب آب و چگالی توده‌ی سنگدانه‌ها در جدول ۵ ارائه شده است. با توجه به اینکه ملات متصل در سنگدانه‌های بازیافتی، وزن مخصوص کمتر و خلل فرج بیشتری نسبت به سنگدانه‌های طبیعی داشته‌اند، ملات متصل در سنگدانه‌های بازیافتی باعث کاهش ۱۴٪ چگالی خشک، کاهش ۱۰٪ چگالی اشباع با سطح خشک، و افزایش ۳۶۸٪ جذب آب سنگدانه‌های بازیافتی نسبت به طبیعی شده است.

۲.۱.۶. نتایج آزمایش رطوبت کلی سنگدانه‌ها

برای محاسبه‌ی آب آزاد در طرح اختلاط بتن، محاسبه‌ی درصد رطوبت سنگدانه‌ها، امری ضروری است. به همین دلیل مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C۵۶۶/C۵۶۶M، درصد رطوبت کلی سنگدانه‌های مصرفی اندازه‌گیری شده است.^[۱۲] نتایج آزمایش درصد رطوبت سنگدانه‌ها در شرایط کارگاهی در جدول ۶ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که سنگدانه‌های بازیافتی در شرایط کارگاهی در حالت تقریباً خشک بوده و سنگدانه‌های طبیعی بیش از ۵۰٪ رطوبت داشته‌اند. علت خشک بودن سنگدانه‌های بازیافتی در شرایط کارگاهی به دو دلیل است: (۱) بتن مادر سنگدانه‌های بازیافتی در حالت خشک بوده، و (۲) سنگدانه‌های بازیافتی ۱ سال در آزمایشگاه نگهداری شده‌اند.

۳.۱.۶. درصد سایش درشت دانه

مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C۱۳۱/C۱۳۱M، درصد سایش درشت دانه‌های مصرفی اندازه‌گیری شده است.^[۱۳] نتایج آزمایش درصد سایشی درشت دانه‌های مصرفی در شکل ۶ مشاهده می‌شود. نتایج آزمایش نشان می‌دهند که شن‌های بازیافتی، ۱۳/۹٪ نسبت به شن‌های طبیعی، درصد سایش بیشتری داشته‌اند که علت آن کمتر بودن مقاومت سایشی ملات متصل در درشت دانه‌های بازیافتی نسبت به درشت دانه‌های طبیعی است. همچنین درصد مصالح از دست رفته‌ی سنگدانه‌های بازیافتی در محدوده‌ی مجاز آیین‌نامه‌ی بتن ایران (کمتر از ۵۰ درصد) بوده است. در نتیجه، امکان استفاده از سنگدانه‌های بازیافتی از نقطه نظر سایشی در اعضاء سازه‌ی بلا مانع است. همچنین مطابق شکل ۷ و بازدید عینی، شن‌های بازیافتی نسبت به شن‌های طبیعی خردتر شده‌اند، اما از الک ۷ میلی‌متر عبور نکرده‌اند.

۲.۶. تفسیر نتایج آزمایش نمونه‌های بتن

۱.۲.۶. وزن مخصوص بتن تازه

با توجه به اینکه وزن مخصوص بتن‌های بدون الیاف و بتن‌های حاوی بیشینه‌ی ۲٪ حجمی الیاف مشابه است، مطابق با استاندارد ASTM C۱۳۸/C۱۳۸M، برای محاسبه‌ی وزن مخصوص بتن تازه می‌توان از رابطه‌ی ۱ استفاده کرد:^[۱۴]

$$T = \frac{W - D}{V} \quad (۱)$$


که در آن، T وزن مخصوص بتن تازه بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب، W وزن قالب حاوی بتن تازه بر حسب کیلوگرم، D وزن قالب بدون بتن تازه بر حسب کیلوگرم و V

جدول ۷. وزن مخصوص بتن تازه.

| نمونه | وزن مخصوص (kg/m^3) | تغییرات نسبت به بتن شاهد (%) |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| R ⁰ - P ⁰ - S ⁰ | ۲۳۹۵/۴۲۹ | |
| R ⁰ - P ^{۰.۴} - S ⁰ | ۲۳۷۱/۴۲۹ | -۱/۰۰ |
| R ⁰ - P ^{0.۴} - S ^{۰.۴} | ۲۳۸۰/۸۵۷ | -۰/۶۰۸ |
| R ⁰ - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۴۳۵/۷۱۴ | ۱/۶۸ |
| R ^{۲۵} - P ⁰ - S ⁰ | ۲۳۷۴/۸۵۷ | -۰/۸۵۹ |
| R ^{۲۵} - P ^{0.۴} - S ⁰ | ۲۳۶۶/۸۵۷ | -۱/۱۹۳ |
| R ^{۲۵} - P ^{0.۴} - S ^{0.۵} | ۲۳۸۰/۰۰۰ | -۰/۶۴۴ |
| R ^{۲۵} - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۴۳۳/۴۲۹ | ۱/۵۸۶۴ |
| R ^{۵۰} - P ⁰ - S ⁰ | ۲۳۶۵/۷۱۴ | -۱/۲۴ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ⁰ | ۲۳۰۸/۵۷۱ | -۳/۶۲۶ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ^{0.۵} | ۲۳۷۷/۱۴۳ | -۰/۷۶۳ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۳۸۸/۵۷۱ | -۰/۲۸۶ |

جدول ۸. مقاومت فشاری.

| نمونه | نیرو (N) | مقاومت فشاری (MPa) | تغییرات نسبت به بتن شاهد (%) |
|---|----------|-----------------------|---------------------------------|
| R ⁰ - P ⁰ - S ⁰ | ۲۸۵۰۱۳ | ۳۶/۲۹ | |
| R ⁰ - P ^{0.۴} - S ⁰ | ۲۸۹۳۳۲ | ۳۶/۸۴ | ۱/۵۲ |
| R ⁰ - P ^{0.۴} - S ^{0.۵} | ۲۷۲۶۰۴ | ۳۴/۷۱ | -۴/۳۵ |
| R ⁰ - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۹۵۳۰۱ | ۳۷/۶ | ۳/۶۱ |
| R ^{۲۵} - P ⁰ - S ⁰ | ۲۴۳۶۲۳ | ۳۱/۰۲ | -۱۴/۵۲ |
| R ^{۲۵} - P ⁰ - S ^{0.۵} | ۲۴۷۳۹۳ | ۳۱/۵ | -۱۳/۲۰ |
| R ^{۲۵} - P ^{0.۴} - S ^{0.۵} | ۲۶۲۷۰۸ | ۳۳/۴۵ | ۷/۸۳ |
| R ^{۲۵} - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۵۴۲۲۵ | ۳۲/۳۷ | -۷/۶۹ |
| R ^{۵۰} - P ⁰ - S ⁰ | ۲۴۱۸۹۶ | ۳۰/۸ | -۱۵/۱۳ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ⁰ | ۲۴۵۰۳۷ | ۳۳/۵۵ | -۸/۰۳ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ^{0.۵} | ۲۵۵۴۸۲ | ۳۲/۵۳ | -۱۰/۳۶ |
| R ^{۵۰} - P ^{0.۴} - S ^۱ | ۲۱۱۱۰۹ | ۲۶/۸۸ | -۲۵/۹۳ |



شکل ۸. نصب کرنش سنج خطی بر روی نمونه‌ی آزمایشگاهی درمدول کشسانی.

۳.۲.۶. بررسی مدول کشسانی و منحنی تنش - کرنش

مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C۴۶۹/C۴۶۹M، مدول کشسانی رابطه‌ی بین تنش - کرنش، معیاری برای صلبیت مواد جامد است. می‌توان مدول کشسانی را مطابق رابطه‌ی ۲ محاسبه کرد. [۱۵]

$$E = \frac{s_2 - s_1}{\varepsilon_2 - \varepsilon_1} \quad (2)$$

که در آن، s_2 تنش متناظر با ε_2 بار نهایی، s_1 تنش اولیه و ε_1 کرنش متناظر با تنش s_1 هستند. برای محاسبه‌ی دقیق کرنش از دو کرنش سنج خطی (LVDT) با دقت 0.005 میلی‌متر مطابق شکل ۸ استفاده شده است که دو کرنش سنج خطی توسط دو ابزار ثابت به فاصله‌ی ۱۰ سانتی‌متر از هم در پهلو نمونه نگه داشته و نمونه به صورت تغییر مکان کنترل (DC) با سرعت بارگذاری ۱ میلی‌متر بر دقیقه، تحت بار فشاری بارگذاری شده است.


در شکل ۹، منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری بتن الیافی بدون سنگدانه‌ی بازیافتی مشاهده می‌شود که مطابق آن، افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن، تأثیر چندانی در مقاومت فشاری بتن نمونه‌ی شاهد نگذاشته است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ الیاف فولادی به ترتیب باعث کاهش حدود ۴٪ و افزایش ۳٪ مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد شده است، که نشان می‌دهد افزودن الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن، تأثیر قابل توجهی در مقاومت فشاری بتن شاهد ندارد.

حجم قالب بر حسب مترمکعب است. نتایج وزن مخصوص بتن تازه در جدول ۷ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که وزن مخصوص اجزاء مصرفی بتن در وزن مخصوص بتن تازه، تأثیر مستقیم دارد. به عنوان مثال، در صورت جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی، چون سنگدانه‌های بازیافتی وزن مخصوص کمتری دارند، باعث کاهش وزن مخصوص بتن تازه می‌شوند. همچنین در صورت استفاده از الیاف فولادی که وزن مخصوص بالاتری نسبت به بقیه‌ی اجزاء بتن دارند، وزن مخصوص بتن تازه افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که نسبت جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی تا ۵٪ و افزودن الیاف (الیاف فولادی یا پلی‌پروپیلن) تا ۱٪، باعث افزایش یا کاهش کمتر از ۵٪ وزن مخصوص بتن تازه می‌شود، که قابل صرف نظر است.


۲.۲.۶. مقاومت فشاری

یکی از مرسوم‌ترین و مهم‌ترین معیارها برای بررسی کیفیت بتن، آزمایش مقاومت فشاری است. همچنین عواملی همچون: نسبت آب به سیمان، خواص مکانیکی و فیزیکی سنگدانه‌ها و سیمان و... در مقاومت فشاری بتن، تأثیر فراوانی دارد. نتایج آزمایش مقاومت فشاری بتن در جدول ۸ ارائه شده است. مطابق نتایج به دست آمده، جایگزینی ۲۵٪ و ۵۰ درصد سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب باعث کاهش ۱۴/۵۲٪ و ۱۵/۳٪ درصد مقاومت فشاری شده است.

افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌ی شاهد و حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب باعث افزایش ۱/۵۲٪ و ۱/۵۴٪ درصد مقاومت فشاری بتن شده است که نشان می‌دهد الیاف پلی‌پروپیلن، تأثیر ناچیزی در مقاومت فشاری بتن دارند. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ الیاف فولادی به بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب ۷/۸٪ و ۴/۴۵٪ درصد مقاومت فشاری را بهبود بخشیده است. لازم به ذکر است افزودن ۱٪ الیاف فولادی به همراه ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن باعث کاهش کارایی بتن می‌شود و امکان پدیده‌ی گلوله شدن (بالینگ) را افزایش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی سنگدانه‌ی بازیافتی تأثیر بیشتری نسبت به الیاف در مقاومت فشاری بتن دارد و نمی‌توان با افزودن همزمان الیاف پلی‌پروپیلن و فولادی، تأثیر سنگدانه‌ی بازیافتی را در مقاومت فشاری جبران کرد.



شکل ۱۱. منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری حاوی ۵٪ سنگدانه‌ی بازیافتی.



شکل ۹. منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری بدون سنگدانه‌ی بازیافتی.


جدول ۹. مدول کشسانی.

| تغییرات نسبت به بتن شاهد (%) | مدول کشسانی (MPa) | نمونه |
|------------------------------|-------------------|---|
| | ۲۹۰۰۰ | R ^۰ - P ^۰ - S ^۰ |
| -۲۰/۶۹ | ۲۳۰۰۰ | R ^۰ - P ^۰ ۴ - S ^۰ |
| -۱۵/۶۷ | ۲۴۴۵۴ | R ^۰ - P ^۰ ۴ - S ^۰ ۵ |
| -۱۹/۴۴ | ۲۳۳۶۲ | R ^۰ - P ^۰ ۴ - S ^۱ |
| -۲۳/۰۷ | ۲۲۳۱۰ | R ^{۲۵} - P ^۰ - S ^۰ |
| -۱۱/۸۶ | ۲۵۵۶۰ | R ^{۲۵} - P ^۰ ۴ - S ^۰ |
| -۱۳/۵۲ | ۲۵۰۷۷ | R ^{۲۵} - P ^۰ ۴ - S ^۰ ۵ |
| -۴۵/۴۰ | ۱۵۸۳۳ | R ^{۲۵} - P ^۰ ۴ - S ^۱ |
| -۳۵/۵۱ | ۱۸۷۰۰ | R ^{۵۰} - P ^۰ - S ^۰ |
| -۲۲/۳۲ | ۲۲۲۳۵ | R ^{۵۰} - P ^۰ ۴ - S ^۰ |
| -۴۱/۲۶ | ۱۷۰۳۳ | R ^{۵۰} - P ^۰ ۴ - S ^۰ ۵ |
| +۴/۷۲ | ۳۰۳۷۱ | R ^{۵۰} - P ^۰ ۴ - S ^۱ |

که جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی و افزودن الیاف، باعث کاهش مدول کشسانی بتن شده است. جایگزینی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب باعث کاهش ۲۳ و ۳۵ درصد مدول کشسانی بتن شده است. همچنین افزودن ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن شاهد، باعث کاهش ۲۰٪ مدول کشسانی شده است. ترکیب افزودن همزمان ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۰/۵ و ۱ درصد الیاف فولادی به بتن شاهد به ترتیب باعث کاهش ۱۵ و ۱۹ درصدی مدول کشسانی شده است.

۴.۲.۶. آزمایش مقاومت شکافت کششی (کشش برزیلی) بتن

نتایج آزمایش مقاومت کشش برزیلی بتن در جدول ۱۰ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی، تأثیر کمتری در کاهش مقاومت کشش برزیلی نسبت به مقاومت فشاری داشته است. به عنوان مثال، جایگزینی ۲۵٪ سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی، باعث کاهش ۱۴/۵۲٪ مقاومت فشاری می‌شود؛ اما باعث کاهش ۳/۶۵٪ مقاومت کششی می‌شود. الیاف پلی‌پروپیلن تأثیر کمتری نسبت به الیاف فولادی در بهبود مقاومت کششی دارند. به عنوان مثال، افزودن ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن شاهد، باعث افزایش ۱/۴۶٪ مقاومت کششی می‌شود. در صورتی که افزودن ۱٪ الیاف فولادی به بتن بدون سنگدانه‌ی بازیافتی حاوی ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن باعث افزایش ۲۶/۴۳٪




شکل ۱۰. منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌ی بازیافتی.


در شکل ۱۰، منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری بتن الیافی حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های بازیافتی مشاهده می‌شود که مطابق آن، افزودن ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن، تأثیر چندانی در مقاومت فشاری بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های بازیافتی ندارد. همچنین افزودن همزمان ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۰/۵ و ۱ درصد الیاف فولادی به ترتیب باعث افزایش ۷/۸٪ و ۴ درصد مقاومت فشاری بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های بازیافتی می‌شود.

در شکل ۱۱، منحنی‌های تنش - کرنش نمونه‌های فشاری بتن الیافی حاوی ۵۰٪ سنگدانه‌های بازیافتی مشاهده می‌شود که مطابق آن، افزودن ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن باعث افزایش ۷/۸٪ مقاومت فشاری بتن حاوی ۵۰٪ سنگدانه‌های بازیافتی شده است. همچنین ترکیب ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۰/۵ و ۱ درصد الیاف فولادی به ترتیب باعث افزایش ۵/۶٪ و کاهش ۱۴/۶ درصدی مقاومت فشاری بتن حاوی ۵۰٪ سنگدانه‌های بازیافتی شده است. کاهش ۶/۱۴ درصدی مقاومت فشاری نمونه‌ی حاوی ۵۰٪ سنگدانه‌ی بازیافتی و ۱٪ الیاف فولادی با ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن، احتمالاً به‌خاطر پدیده‌ی گلوله شدن الیاف‌هاست.


مطابق شکل‌های ۹ الی ۱۱، مسلح کردن بتن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی به الیاف هیبریدی (الیاف‌های فولادی و پلی‌پروپیلن)، تأثیری در مقاومت فشاری بتن نداشته است، اما باعث بهبود رفتار پس از ترک بتن شده است، که نشان می‌دهد الیاف فولادی نسبت به الیاف پلی‌پروپیلن، کارایی بهتری دارند. نتایج بررسی مدول کشسانی نمونه‌های بتنی در جدول ۹ ارائه شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد



شکل ۱۳. نحوه‌ی نصب کرنش سنج خطی در دو وجه تیر.



شکل ۱۴. شماتیک منحنی نیرو تغییر مکان - مکان. [۱۶]



شکل ۱۵. نمودار بار خمشی در مراحل مختلف بارگذاری.

در آزمایش خمش چهار نقطه‌یی، رفتار کششی نمونه‌ها تحت خمش محض در وسط تیر (وسط تیر بدون برش است) ارزیابی می‌شود. نتایج آزمایش خمش چهارنقطه‌یی در شکل ۱۵ مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی باعث کاهش بیشینه‌ی بار خمشی در بتن‌های فاقد الیاف و حاوی ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن شده است. همچنین تأثیر کمتری در بیشینه‌ی بار خمشی نمونه‌های حاوی ۰/۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن و ۱ و ۵ درصد الیاف فولادی داشته است. همچنین افزایش جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی باعث کاهش تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی شده است. استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن در نمونه‌های بتنی فقط باعث افزایش بیشینه‌ی بار خمشی

جدول ۱۰. مقاومت کششی.

| نمونه | نیرو (N) | مقاومت کششی (MPa) | تغییرات نسبت به بتن شاهد (%) |
|--|----------|-------------------|------------------------------|
| R ^o - P ^o - S ^o | ۱۳۷۰۰۰ | ۱/۹۴ | |
| R ^o - P ^o ۴ - S ^o | ۱۳۹۰۰۰ | ۱/۹۷ | ٪۱/۴۶ |
| R ^o - P ^o ۴ - S ^o ۵ | ۱۴۰۰۰۰ | ۱/۹۸ | ٪۲/۱۹ |
| R ^o - P ^o ۴ - S ^۱ | ۱۷۳۲۱۰ | ۲/۴۵ | ٪۲۶/۴۳ |
| R ^{۲۵} - P ^o - S ^o | ۱۳۲۰۰۰ | ۱/۸۷ | ٪ - ۳/۶۵ |
| R ^{۲۵} - P ^o ۴ - S ^o | ۱۳۸۰۰۰ | ۱/۹۵ | ٪۰/۷۳ |
| R ^{۲۵} - P ^o ۴ - S ^۱ | ۱۳۴۰۷۱ | ۱/۹۰ | ٪ - ۲/۱۴ |
| R ^{۲۵} - P ^o ۴ - S ^۱ | ۱۵۰۶۰۰ | ۲/۱۳ | ٪۹/۹۳ |
| R ^{۵۰} - P ^o - S ^o | ۱۱۸۰۸۰ | ۱/۶۷ | ٪ - ۱۳/۸۱ |
| R ^{۵۰} - P ^o ۴ - S ^o | ۱۳۲۰۰۰ | ۱/۸۷ | ٪ - ۳/۶۵ |
| R ^{۵۰} - P ^o ۴ - S ^۱ | ۱۳۳۰۰۰ | ۱/۸۸ | ٪ - ۲/۹۲ |
| R ^{۵۰} - P ^o ۴ - S ^۱ | ۱۵۹۰۸۵ | ۲/۲۵ | ٪۱۶/۱۲ |



شکل ۱۲. تاثیر الیاف بر پیوستگی بتن.

مقاومت کشش برزیلی می‌شود. مطابق شکل ۱۲، افزودن الیاف فولادی به بتن در آزمایش کشش برزیلی به حفظ پیوستگی بتن کمک می‌کند و مانع از گسیختگی آن می‌شود.


۵.۲.۶. بررسی آزمایش خمش چهارنقطه‌یی

مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C۷۹/C۷۹M، آزمایش مقاومت خمشی بتن الیافی اندازه‌گیری شده است. [۱۶] برای محاسبه‌ی دقیق تغییرمکان وسط تیر از دو LVDT با دقت ۰/۰۰۵ میلی‌متر در دو وجه کناری تیر مطابق شکل ۱۳ استفاده شده است که آن‌ها در هر ثانیه، تغییرمکان وسط تیر را ثبت می‌کردند و تغییرمکان ارائه شده در نمودار، از میانگین تغییرمکان ثبت شده توسط LVDT‌ها به دست آمده است. همچنین برای حذف برش و ایجاد خمش ثابت در میانه‌ی تیر از محور بارگذاری دو نقطه‌یی در طول ۱/۶ و ۱/۳ استفاده شده است. نمونه به صورت تغییرمکان کنترل تا جابه‌جایی L/۱۵۰ بارگذاری شده است. با برداشت نیرو از ماشین آزمایش و تغییرمکان از سیستم ثبت اطلاعات، منحنی نیرو - تغییرمکان ترسیم شده است. مطابق شکل ۱۴، می‌توان بیشینه‌ی بار نهایی P_{600}^D (بار متناظر با L/۶۰۰) و P_{150}^D (بار متناظر با L/۱۵۰) را برداشت کرد. لازم به ذکر است در پژوهش حاضر، طول تیر ۳ برابر عرض مقطع به اضافه‌ی ۵۰ میلی‌متر (۳۵۰ میلی‌متر طول تیر و ۳۰۰ میلی‌متر طول خالص) انتخاب شده است که طول L/۶۰۰ برابر ۵/۰ میلی‌متر و طول L/۱۵۰ برابر ۲ میلی‌متر بوده است.


و کاهش ۱۷۵٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی نسبت به بتن شاهد شده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ و ۱ درصد الیاف فولادی به بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی به ترتیب باعث افزایش ۵ و ۱۳ درصد بیشینه‌ی بار خمشی و افزایش ۱۴٪ و ۶٪ میلی‌متر تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی نسبت به بتن شاهد شده است. نمودار نیرو - تغییرشکل نمونه‌های حاوی ۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی در شکل ۱۸ مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی ۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی به بتن شاهد، باعث کاهش ۱۲ درصدی بیشینه‌ی بار خمشی و ۱۲۵٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی شده است. افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن حاوی ۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی باعث افزایش ۱۱ درصدی بیشینه‌ی بار خمشی و کاهش ۱۷۵٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی نسبت به بتن شاهد شده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ و ۱ درصد الیاف فولادی به بتن حاوی ۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی به ترتیب باعث افزایش ۴۳ و ۵۲ درصدی بیشینه‌ی بار خمشی و ۱۷۵٪ و ۱۱٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی نسبت به بتن شاهد شده است.

۶.۲.۶. بررسی طاقتم خمشی

طاقتم خمشی $(T_b)^1$ اصطلاحی است که قابلیت جذب انرژی بتن را بیان می‌کند. مطابق شکل ۱۹، طاقتم خمشی از مساحت زیر نمودار نیرو - تغییرشکل تا تغییرشکل هدف محاسبه می‌شود. طاقتم خمشی به طول تیر بستگی دارد. برای محاسبه‌ی طاقتم T_{15}^D منشور $100 \times 100 \times 350$ میلی‌متر مساحت زیر نمودار نیرو - تغییرشکل تا تغییرشکل ۲ میلی‌متر و برای طاقتم T_{60}^D مساحت زیر نمودار نیرو - تغییرشکل




شکل ۱۸. نمودار نیرو - تغییرشکل بتن حاوی ۵٪ سنگدانه‌ی باز یافتی.




شکل ۱۹. شماتیک طاقتم خمشی. [۱۷]

می‌شود و تأثیر زیادی در بهبود رفتار شکننده‌ی بتن ندارد. همچنین نمونه‌های حاوی الیاف پلی‌پروپیلن در ناحیه‌ی پست - ترک به کمتر از ۲۵٪ بیشینه‌ی بار خمشی رسیده‌اند، و ادامه‌ی بارگذاری توسط دستگاه آزمایش قطع شده‌اند. و بار متناظر با $L/150$ کمتر از ۲۵٪ بیشینه‌ی بار خمشی بوده است. استفاده از الیاف فولادی طاقت خمشی و بیشینه‌ی بار خمشی را بهبود می‌بخشد و از رفتار ترد بتن بعد از بار نهایی جلوگیری به عمل می‌آورد و در حفظ پیوستگی بتن بعد از ترک کمک می‌کند. در نمودار اخیر، PP بیشینه‌ی بار خمشی، P_{60} بار خمشی متناظر با $L/60$ و P_{150} بار خمشی متناظر با $L/150$ است. نمودار نیرو - تغییرشکل نمونه‌های فاقد سنگدانه‌های باز یافتی در شکل ۱۶ مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن شاهد، باعث افزایش ۳۳٪ بیشینه‌ی بار خمشی و ۲۵٪ میلی‌متر تغییرشکل متناظر با بار نهایی نسبت به بتن شاهد شده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ و ۱٪ درصد الیاف فولادی به بتن شاهد به ترتیب باعث افزایش ۵۷ و ۶۶ درصدی بیشینه‌ی بار خمشی و افزایش ۶۵٪ و ۲۲۵٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بار نهایی نسبت به بتن شاهد شده است.

نمودار نیرو - تغییرشکل نمونه‌های حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی در شکل ۱۷ مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که جایگزینی ۲۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی به بتن شاهد، باعث کاهش ۱۰ درصدی بیشینه‌ی بار خمشی و ۲۲۵٪ میلی‌متری تغییرشکل متناظر با بیشینه‌ی بار خمشی شده است. افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌های باز یافتی باعث افزایش ۲۰٪ بیشینه‌ی بار خمشی



شکل ۱۶. نمودار نیرو - تغییرشکل بتن بدون سنگدانه‌ی باز یافتی.



شکل ۱۷. نمودار نیرو - تغییرشکل بتن حاوی ۲۵٪ سنگدانه‌ی باز یافتی.

جدول ۱۱. طاقت خمشی.

| نمونه | $T_{6\%}^D$ (J) | تغییرات نسبت به بتن شاهد (درصد) | $T_{15\%}^D$ (J) | تغییرات نسبت به بتن شاهد (درصد) | تغییرات $T_{15\%}^D$ نسبت به $T_{6\%}^D$ (درصد) |
|---|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| R ⁰ - P ⁰ - S ⁰ | 0/180 | 0 | 0/180 | 0 | 0 |
| R ⁰ - P ^{0.4} - S ⁰ | 5/152 | 2762 | - | - | - |
| R ⁰ - P ^{0.4} - S ^{0.5} | 4/180 | 2572 | 14/910 | 8183 | 210 |
| R ⁰ - P ^{0.4} - S ¹ | 5/61 | 3016 | 18/328 | 10082 | 226/72 |
| R ²⁵ - P ⁰ - S ⁰ | 0/126 | -29/92 | 0/126 | -29/92 | 0 |
| R ²⁵ - P ^{0.4} - S ⁰ | 3/945 | 2091 | - | - | - |
| R ²⁵ - P ^{0.4} - S ^{0.5} | 4/857 | 2598 | 14/650 | 8038 | 201/6 |
| R ²⁵ - P ^{0.4} - S ¹ | 2/650 | 1372 | 7/650 | 4150 | 188/72 |
| R ⁵⁰ - P ⁰ - S ⁰ | 0/112 | -37/58 | 0/112 | -37/58 | 0 |
| R ⁵⁰ - P ^{0.4} - S ⁰ | 2/389 | 1228 | - | - | - |
| R ⁵⁰ - P ^{0.4} - S ^{0.5} | 3/913 | 2074 | 11/715 | 6408 | 199/35 |
| R ⁵⁰ - P ^{0.4} - S ¹ | 5/589 | 3005 | 17/907 | 9448 | 220/39 |


بررسی تغییرات $T_{15\%}^D$ نسبت به $T_{6\%}^D$ نشان می‌دهد که بتن بدون الیاف با یا بدون سنگدانه‌های باز یافتی، رفتار شکننده دارد و بعد از بیشینه بار خمشی، دو نیم می‌شود. افزودن الیاف به بتن به حفظ پیوستگی بتن کمک می‌کند. افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌ی بدون و حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی در ناحیه‌ی پست ترک به بار کمتر از ۲۵٪ بیشینه‌ی بار خمشی خود رسیده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ الیاف فولادی به نمونه‌ی شاهد و نمونه‌های حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی به ترتیب باعث افزایش ۲۱۰، ۲۰۱ و ۱۹۹ درصدی طاقت خمشی در ناحیه‌ی پست ترک شده است، که نشان می‌دهد الیاف فولادی، کارایی بهتری نسبت به الیاف پلی‌پروپیلن در ناحیه‌ی پست ترک دارند.

۷.۲.۶. بررسی مدول گسیختگی

مطابق آیین‌نامه‌ی ASTM C1۶۰۹C/۱۶۰۹M، مدول گسیختگی (MOR) را می‌توان با توجه به رابطه‌ی ۳ محاسبه کرد: [۱۶]

$$MOR = \frac{PL}{BD^2} \quad (3)$$

که در آن، MOR مدول گسیختگی بر حسب مگاپاسکال، P بیشینه‌ی بار نهایی بر حسب نیوتن، L طول نمونه بر حسب میلی‌متر، B عرض نمونه بر حسب میلی‌متر و D ارتفاع نمونه بر حسب میلی‌متر است. نتایج بررسی مدول گسیختگی نمونه‌های آزمایشگاهی در شکل ۲۰ مشاهده می‌شود؛ که مطابق آن، با جایگزینی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگ‌دانه‌های باز یافتی با سنگدانه‌های طبیعی باعث کاهش به ترتیب ۱۰ و ۱۲ درصدی مدول گسیختگی شده است. با افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌های حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی به ترتیب می‌توان مدول گسیختگی را ۲۰ و ۱۱ درصد نسبت به بتن شاهد افزایش داد. همچنین افزایش ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به بتن بدون سنگ‌دانه‌ی باز یافتی باعث افزایش ۳۳ درصدی مدول گسیختگی بتن شاهد شده است، که نشان می‌دهد افزودن الیاف پلی‌پروپیلن در افزایش مدول گسیختگی نسبت به تأثیر جایگزینی سنگدانه‌ی باز یافتی



شکل ۲۰. مدول گسیختگی بتن.

تا تغییر شکل ۵/۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است. [۱۶] می‌توان با بررسی تغییرات $T_{6\%}^D$ نسبت به $T_{15\%}^D$ ، افزایش جذب انرژی در ناحیه‌ی پست - ترک را بررسی کرد. نتایج بررسی طاقت خمشی نمونه‌های آزمایشگاهی در جدول ۱۱ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که بتن بدون الیاف، طاقت خمشی خیلی کمی دارد و جایگزینی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی با طبیعی به ترتیب باعث کاهش ۲۹ و ۳۵ درصدی طاقت خمشی نمونه بدون الیاف نسبت به بتن شاهد شده است. افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌ی بدون سنگدانه‌های باز یافتی و حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌های باز یافتی به ترتیب باعث افزایش ۲۷، ۲۰ و ۱۲ برابری طاقت خمشی متناظر با $L/600$ نسبت به بتن شاهد شده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ الیاف فولادی به بتن طبیعی به ترتیب باعث افزایش ۸۱ و ۱۰۰ برابری طاقت خمشی متناظر با $L/150$ نسبت به بتن شاهد شده است.

۲. شن بازیافتی ۱۳/۹٪ نسبت به شن طبیعی، درصد سایش بیشتری دارد.
۳. نسبت جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی تا ۵۰٪ و ترکیب الیاف فولادی (تا ۱٪) الیاف پلی‌پروپیلن (تا ۴٪) باعث افزایش یا کاهش کمتر از ۵٪ وزن مخصوص بتن تازه شده است، که قابل صرف نظر است.
۴. جایگزینی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب باعث کاهش ۱۴/۵۹ و ۱۵/۳۹ درصد مقاومت فشاری، ۳ و ۱۳ درصد مقاومت کشش برزیلی، کاهش ۲۳ و ۳۵ درصد مدول کشسانی و کاهش ۱۰ و ۱۲ درصد بیشینه‌ی بار نهایی شده است.
۵. جایگزینی سنگ‌دانه‌ی بازیافتی، تأثیر کمتری در کاهش مقاومت کشش برزیلی نسبت به مقاومت فشاری داشته است.
۶. افزودن ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌ی بدون سنگدانه‌ی بازیافتی و حاوی ۲۵ و ۵۰ درصد سنگدانه‌ی بازیافتی به ترتیب باعث افزایش ۲۷، ۲۰ و ۱۲ برابری طاقت خمشی متناظر با $L/600$ نسبت به بتن شاهد شده است. همچنین افزودن همزمان ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن با ۵٪ و ۱ درصد الیاف فولادی به بتن طبیعی به ترتیب باعث افزایش ۸۱ و ۱۰۰ برابری طاقت خمشی متناظر با $L/150$ نسبت به بتن شاهد شده است.

با سنگدانه‌ی طبیعی مؤثرتر است و تأثیر کاهش جایگزینی سنگدانه‌های بازیافتی با سنگدانه‌های طبیعی را در بیشینه‌ی بار نهایی و مدول گسیختگی جبران می‌کند. افزودن ترکیب ۱٪ الیاف فولادی و ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن به نمونه‌ها نسبت به ۵٪ الیاف فولادی و ۴٪ الیاف پلی‌پروپیلن باعث افزایش بیشینه‌ی بار نهایی و افزایش شکل‌پذیری بتن شده است، اما خطر بالینگ را به شدت افزایش داده است. در بررسی آزمایشگاهی انجام شده، نمونه‌ی S1 - P0.4 - R25 در اثر بالینگ، بیشینه‌ی بار نهایی کمتری تحمل کرده است.

۷. نتیجه‌گیری

در مطالعه‌ی حاضر، به بررسی خواص مکانیکی بتن مسلح به الیاف هیبریدی (الیاف فولادی و پلی‌پروپیلن) و حاوی سنگدانه‌های بازیافتی پرداخته شده و این نتایج به‌دست آمده است:

۱. سنگدانه‌ی بازیافتی نسبت به سنگدانه‌ی طبیعی، ۳۶۸٪ جذب آب بیشتر و ۱۰٪ چگالی اشباع با سطح خشک کمتری دارند.

پانویس‌ها

1. recycled aggregate concrete (RAC)
2. recycled concrete aggregate (RCA)
3. natural aggregate (NA)
4. interfacial transition zone (ITZ)
5. natural aggregate concrete (NAC)
6. Gaping
7. linear variable differential transformer (LVDT)
8. displacement-control
9. peak load
10. flexural toughness
11. modulus of rupture

منابع (References)

1. Mostofinejad, D., *Technology and Concrete Mixing Design*, Forty-Third Edition, Arkan Danesh Publishing Institute (In Persian) (2015).
2. De Melo, A.B., Goncalves, A.F. and Martins, I.M. "Construction and demolition waste generation and management in Lisbon (Portugal)", *Resour. Conserv. Recycl.*, **55**(12), pp. 1252-1264 (2011).
3. Pedro, D., De Brito, J., Evangelista, L. and et al. "Technical specification proposal for use of high-performance recycled concrete aggregates in high-performance concrete production", *J. Mater. Civ. Eng.*, **30**(12), pp. 19-38 (2018).
4. Rao, A., Jha, K.N. and Misra, S. "Use of aggregates from recycled construction and demolition waste in concrete", *Resour. Conserv. Recycl.*, **50**(1), pp. 71-81 (2007).

5. Ahmed, T.W., Ali, A.A.M. and Zidan, R.S. "Properties of high strength polypropylene fiber concrete containing recycled aggregate", *Constr. Build. Mater.*, **241**, p. 118010 (2020).
6. Jalilifar, H., Sajedi, F. and Kazemi, S. "RETRACTED: Investigation on the mechanical properties of fiber reinforced recycled concrete", *Civ. Eng. J.*, **2**(1), pp. 13-22 (2016).
7. Andreu, G. and Miren, E. "Experimental analysis of properties of high performance recycled aggregate concrete", *Constr. Build. Mater.*, **52**, pp. 227-235 (2014).
8. Akca, K.R., Cakir, O. and Ipek, M. "Properties of polypropylene fiber reinforced concrete using recycled aggregates", *Constr. Build. Mater.*, **98**, pp. 620-630 (2015).
9. Wang, R., Yu, N. and Li, Y. "Methods for improving the microstructure of recycled concrete aggregate: A review", *Constr. Build. Mater.*, **242**, pp.63-89 (2020).
10. ASTM C33/C33M, "Standard specification for concrete aggregates", i(c), pp. 1-11 (2010).
11. C29/C29M-09, "Standard test method for bulk density (' Unit Weight ') and voids in aggregate", *ASTM Int.*, i(c), pp. 1-5 (2009).
12. C566/C566M, "Standard test method for total evaporable moisture content of aggregate by drying", Reported by ACI Comm. 544, 97(Reapproved 2004), pp. 1-3 (2016).
13. C131/C131M, "Standard test method for resistance to degradation of large-size coarse aggregate by abrasion and impact in the Los Angeles machine 1", i, pp. 24-26 (2010).

14. Astm:C138/C138M-13, "Standard test method for density (Unit Weight), yield, and air content (Gravimetric)", *ASTM Int*, **1**, pp. 23-26 (2013).
15. C496/C496M, *Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens*, Man. Hydrocarb. Anal., 6th Ed., pp. 545-545-3 (2008).
16. C1609/C1609M, "Standard test method for flexural performance of fiber-reinforced concrete (using beam with third-point loading) 1", *Astm*, **1**(C), 1609/C 1609M-05, pp. 1-8 (2005).
17. Jamshidi Avanaki, M., Abedi, M., Hoseini, A. and et al. "Effects of fiber volume fraction and aspect ratio on mechanical properties of hybrid steel fiber reinforced concrete", *New Approaches Civ. Eng.*, **2**(2), pp. 49-64 (2018).